

**ALCOHOL PARQUET ADHESIVE 69 A**  
ADEZIV PENTRU PARCHET PE BAZA DE ALCOOL

**DESCRIERE :** SOUDAL 69A este un adeziv pentru parchet pe baza de alcool si rasini sintetice.

**CARACTERISTICI :** - se aplica cu usurinta;

- uscare rapida;
- aderenta puternica;
- excelenta penetrare;
- inalta calitate.

**EXEMPLE, APLICATII :**

- lipeste toate tipurile de parchet;
- lipeste parchetul pe mozaic
- lipeste parchetul de stejar pe toate suprafetele;
- lipeste parchetul de esente tari;
- lipeste parchetul tratat si lustruit de orice tip.

**PREZENTARE :** Culoare: bej

Ambalaj: cutii metalice de 5 KG si de 13KG.

**DEPOZITARE :** In ambalajul original, sigilat, se poate pastra timp de 24 luni la loc uscat si temperaturi cuprinse intre +5°C si +25 °C.

A SE FERI DE INGHET !

**DATE TEHNICE :** **Baza :** rasini sintetice

**Consistenta :** lichida

**Sistem de polimerizare :** uscare fizica si cristalizare

**Timp de lucru :** 5 – 10 minute (in funct. de temperatura, umiditate, si natura substratului)

**Continut substanta solida:** 80%

**Densitate :** 1,137

**Vascozitate:** 5.000-7.000 mPAs

**Fora de aderenta:** 40.000 mPAs

**Consum:** 800 g/ m<sup>2</sup>

**SUPRAFETE DE APLICARE:** toate tipurile de suprafete poroase si neporoase

- **Pregatirea suprafetelor** – curate, uscate, fara urme de praf sau grasime. Suprafetele nu trebuie sa prezinte denivelari (uniformizate).
- **Aplicarea** – se aplica adezivul in mai putin de 5 minute in strat de 3 mm. Si se preseaza parchetul cu un ciocan de cauciuc.
- **Curatarea** – spirt alb sau diluant;

- **Repararea** – retusurile se pot face cu acelasi tip de produs;
- **Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii. Se lucreaza in suprafete bine ventilate si inafara surselor de foc.

**Ramarca:** parchetul poate fi slefuit si lacuit dupa 24 ore de la aplicare.

#### INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT :

Produsul poate fi transportat cu mijloace auto, maritime sau aeriene fara a necesita etichetare speciala.