

NOVOBOND K 19053

Utilizare:

Novobond K 19053 este un adeziv de tip hot melt și se utilizează pentru lipiri pe canturi din lemn de esență tare, furnir, PVC, ABS, poliester și melaminat. La materiale necunoscute este recomandat încercarea pe o suprafață mică. Acest este de ajuns pentru toate tipurile de lipit în casă.

Descriere:

Compoziție chimică: etilenă pe bază de copolimer vinilacetat.

Modul de ambalare:

Sacoșe din hârtie de 25 kg.

Recomandări pentru întrebuințare:

Acest adeziv este recomandat pentru mașină automată cu o viteză de 18 – 40 m/min.

Cantitățile și temperatura trebuie controlată cu regularitate.

Preparare: suprafața trebuie să fie curățată.

Umiditatea materialului: 8-10%

Temperatura ideală a materialului și a încăperii: 20 °C +/- 2%

Temperatura ideală pentru aplicare este de 180-190 °C (topitoare)

200-220 °C (cilindru)

Date tehnice:

Viscozitate: cca. 80.000 mpa.s/200 °C (Unitate de măsură Brookfield, B8V20).

Conținut solid: 100%.

Culoare: maro deschis

Curățare:

Topitoarea trebuie curățată cu regularitate pentru a evita carbonizarea.

Depozitare:

A depozita la un loc uscat, răcoros și bine aerisit pe o perioadă de 12 luni.

Noi garantăm pentru calitatea ireproșabilă a produsului atestat după normele ISO. Este testat pentru utilizarea recomandată. Materialul, prelucrarea pot influența caracteristicile adezivului. Înainte de a folosi acest produs pentru alte utilizări decât cele recomandate vă rugăm a consultați departamentul tehnic.