

NOVOBOND KI 4226

Utilizare:

Novobond KI 4226 este un adeziv neinflamabil pe bază de solvent. Se utilizează pentru lipirea în industria mobilei (scaune, canapele, paturi), de exemplu spumă cu spumă, spumă cu lemn, materiale auxiliare. Este special recomandat pentru lipirea saltelei din spumă și salatele cu arc din motivul componenței, rășinului inodor cu solvent volatil. Adezivul se poate aplica pe o parte sau pe ambele părți.

Descriere:

Compoziție chimică: rășini sintetice și cauciuc pe bază de solvenți.

Culoare: Roz

Proprietățile adezivului:

Aderența ulterioară uscării este minimă.

Flexibilitate: bun cu coeziune înaltă.

Durabilitate: bună, conține antioxidanți.

Grad de inflamabilitate: nu este inflamabil.

Date tehnice:

Viscozitate: cca. 300 mpa.s (Unitate de măsură Brookfield, B2V20 la 20 °C).

Conținut solid: cca. 40%.

Densitate: 1.15 g/cm³

Recomandări pentru întrebuințare:

Temperatura ideală pentru aplicare este de 10-25 °C, umiditate 50-70%.

Utilizare: Poate fi aplicat cu aparat de pulverizare pneumatică cu recipient sub presiune sau pompă.

Presiune de aer: 4-5 bar

Presiune pe recipient: 0.5 până 1 bar

Diamentul duzei de pulverizare: 1.5 mm

Aplicarea manuală cu pensula se va efectua numai pe suprafețe mici.

Modul de aplicare: Aplicare numai pe o parte sau pe ambele părți.

Cantitatea de aplicare: 80 până 120 g/m².

Timpe de întărire: la aplicare pe o parte cca. 1 min, aplicare pe ambele părți cca. 5 minute.

Mod de comprimare: o comprimare puternică îmbunătățește calitatea lipirii.

Intărire completă: după 48 de ore.

Diluare: adezivul se poate dilua cu solvant.

Modul de ambalare:

Butoi metalic de 33 kg și 250 kg.

Depozitare:

A depozita la temperaturi de +10 °C până +15 °C la un loc uscat și bine aerisit.

Durata de depozitare: In butoaie sigilate, nedeschise se poate depozita 6 luni.

Siguranță de lucru:

Adezivul Novobond KI 4226 roz nu este inflamabil. Conține solvenți neinflamabili pe bază de clorid care nu dăunează stratul ozon. La aplicare cu aparat de pulverizare recomandăm să utilizați mască de protecție, mănuși și un mediu cu aerisire bună. Evitați contactul cu aluminiu.

Noi garantăm pentru calitatea ireproșabilă a produsului atestat după normele ISO. Este testat pentru utilizarea recomandată. Materialul, prelucrarea pot influența caracteristicile adezivului. Înainte de a folosi acest produs pentru alte utilizări decât cele recomandate vă rugăm să consultați departamentul tehnic.