

SILIRUB U SILICON UNIVERSAL

DESCRIERE : SILIRUB U este un izolanț monocomponent de calitate superioară, pe baza de silicon.

CARACTERISTICI :

- aplicare foarte ușoară ;
- culoare permanentă, rezistență UV ;
- după întărire rămâne permanent elastic ;
- miros tipic acetic ;
- conține fungicide ;

EXEMPLE DE APLICAȚII :

- etansări la instalațiile sanitare în bucătări și camere de baie ;
- îmbinări în construcții ;
- etansarea camerelor frigorifice, a containerelor ;
- etansări necesare la instalațiile de aer condiționat ;
- izolarea, etansarea sticlei în activitatea de geamgiu inclusiv la tamplăria de aluminiu ;
- izolarea / etansarea îmbinărilor la uși și ferestre ;

PREZENTARE : Produsul se livrează în cartușe de 310 ml.

La comandă, pentru cantități mari, livrarea se poate face în folie –“salam” 600ml, sau 310ml.

Silirub U este disponibil într-o gamă largă de culori : transparent, alb, gri, maron, negru. Pentru detalii ne puteți apela la unul din numerele de telefon din antet !

DEPOZITARE : În ambalajul original, sigilat, se poate păstra timp de 12 luni la loc uscat și temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

DATE TEHNICE :

- Baza:** Polixiloxan
- Consistența:** Pasta stabilă
- Întărirea în masă:** Polimerizare datorată umidității atmosferei
- Película:** Aproximativ 7 minute (20°C/65% HR)
- Viteza de polimerizare :** 1.5mm/24 ore (20°C/65% HR)
- Contractare :** fără

Dimensiunea rostului imbinării: latime minima: 5 mm
latime maxima: 30 mm
adancime minima: 5 mm

recomandare : latimea rostului = 2 x adancimea

Greutate specifica : 1,03 – 1,25

Duritate : 17 ± 5 shore A

Rezistenta termica: intre –60°C si +200°C

Alungire la rupere : 850% (DIN 53504)

Modul de elasticitate : 0,29 N/mm² (DIN 53504)

Revenire elastica : >80%

Deformatie maximala : 25%

Tensiune maxima : 1,55 N/mm² (DIN 53504)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

- **Pregatirea suprafetelor** – curate, uscate, fara urme de praf sau grasime. Pentru suprafetele poroase se recomanda pregatirea lor cu Primer 150. Nu curatati profilele din uPVC cu acetona !
- **Aplicarea** – Se aplica cu pistol pneumatic sau mecanic, temperatura de aplicare intre 1°C si 30°C.
- **Curatarea** – se face cu White Spirt imediat dupa folosire ;
- **Prelucrarea** – se poate indeparta surplusul si netezi suprafata inainte de formarea peliculei cu solutie de sapun ;
- **Repararea** – se poate face cu acelasi produs ;
- **Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii.

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT :

Produsul poate fi transportat cu mijloace auto, maritime sau aeriene fara a necesita etichetare speciala.