

PROSPECT TEHNIC SINESTO B

Caracteristici: concentrat pentru aseptizarea și protecția lemnului: lichid, miscibil cu apa, eficient în prevenirea apariției petelor albastre și a ciupercilor, împiedicând pătarea lemnului.

A se folosi numai la aseptizarea lemnului conform prezentelor instrucțiuni.

Utilizare: pentru protecția temporară și preventivă a lemnului ecarisat/ cherestelei din zonele cu climă temperată și tropicală. Pentru restricții de utilizare consultați „Observațiile generale”.

Date fizice:

Densitate: aproximativ 1,08g/cm³ la 20°C.

Miros: puțin

Culoare: transparent spre galben, nu pătează lemnul

Punct de inflamabilitate: peste 100°C.

Valoare pH: aproximativ 13

Tratarea lemnului

Metode de aplicare: prin imersiune sau pulverizare

Concentrație: 6-8% în funcție de durata pentru care se dorește asigurarea protecției, de speciile de lemn tratate precum și de gradul de contaminare cu dăunători. În anumite situații mai speciale este recomandabil ca stabilirea concentrației să se facă prin teste. Puteți cere un sfat cu privire la concentrația cea mai adecvată și de la serviciul nostru tehnic.

Acoperire: aprox. 100-150g/m³ din suprafața lemnului.

Suprafața lemnului trebuie să fie acoperită în întregime.

Prepararea soluției:

Pentru a prepara o soluție cu concentrația de 6-8%, folosiți 6-8kg de Sinesto B. Produsul trebuie amestecat cu 92-94 litri de apă până se obține o soluție omogenă. Sinesto B este un lichid miscibil cu apa în orice proporție.

Timpul de tratare: Pentru a obține o protecție optimă tratamentul ar trebui efectuat imediat după abatajul și tăierea buștenilor. Tratamentul poate împiedica și răspândirea petelor de sevă la nivelul lemnului deja infectat înainte de tratament. Prin urmare lemnul necarisat trebuie debitat imediat după abataj sau trebuie depozitat în apă.

Depozitarea lemnului tratat: Pe întreaga perioadă de depozitare trebuie să se ia măsuri pentru ca nici unul din elementele componente ale produsului de aseptizare să nu intre în sol.

Lemnul tratat trebuie depozitat la adăpost de ploaie până ce suprafața acestuia este complet uscată. Pentru a asigura o uscare rapidă, lemnul trebuie depozitat în spații bine ventilate. Se recomandă și tratarea lemnului folosit ca suport pentru stivuire.

Etichetare: C- corosiv

Ingrediente active: 14,0% clorură de trimetil- amoniu (compus de amoniu cuaternar)
5,2% borax

Curățarea uneltelor : cu apă imediat după folosire

Acoperirea rezervorului

Încercările în laborator și testele tehnice au arătat că acoperirile epoxidice dovedesc o compatibilitate suficientă cu soluțiile de Sinesto B. Însă datorită numărului mare variante de lac epoxi existente pe piață, gradul de potrivire ar trebui testat în fiecare caz în parte.

În general se recomandă aplicarea unei acoperiri adecvate datorită naturii corozive a soluțiilor apoase.

Depozitare: Produsele pentru aseptizarea lemnului trebuie păstrate în recipientele originale. Se interzice lăsarea lor la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate.

Respectați îndrumările cu privire la depozitarea substanțelor lichide care poluează apele; în acest sens asigurați-vă că produsul nu intră în contact cu solul, cu apa freatică sau cu apa de suprafață.

Observații generale:

Datorită gradului extrem de schimbător al dăunătorilor nu se poate exclude apariția unor pete neînsemnate la suprafața lemnului provocate de ciuperci, chiar dacă s-au păstrat concentrațiile de tratare recomandate.

Respectați normele de protecție conform etichetei recipientelor pentru siguranța la locul de muncă și prevenirea accidentelor.

Respectați măsurile de protecție aplicate în mod obișnuit la lucrul cu produsele de tratare a lemnului.

În principiu, produsele pentru aseptizarea lemnului nu se pulverizează decât în fabrici în locuri special amenajate.

Evitați contactul cu ochii și pielea. Acele părți ale pieii și ochilor care au intrat în contact cu produsul sau soluția trebuie spălate imediat cu apă din abundență.

Nu folosiți pentru prepararea soluției recipiente utilizate pentru mâncare sau băutură.

Protejați metalele neferoase împotriva contactului direct cu soluția.

Informațiile de mai sus au fost redactate în conformitate cu cele mai recente tehnici de dezvoltare și aplicare a produsului.

Deoarece modul de utilizare și procesele la care este supus produsul nu pot fi controlate de noi, nu putem garanta decât pentru calitatea inalterabilă a produselor pentru aseptizarea lemnului. În caz de îndoială vă rugăm să vă adresați serviciului nostru tehnic.

540342 Târgu Mureş
Str. Lăpuşna nr. 6C
Tel./Fax: 0265-264.685, 269.538
E-mail: office@novocom.ro



membru APMR și ARBOR

Certificat ISO 9001:2000 nr. 30093 eliberat de United Registrar of Systems Ltd
Certificate of Registration ISO 9001:2000 No. 30093 released by United Registrar of Systems Ltd



CERTIFICATE NO. 30093