
NOVOBOND TAC 4655

Utilizare:

Novobond TAC 4655 este un adeziv monocomponent pe bază de apă cu o aderență inițială foarte bună special dezvoltat pentru înlocuirea adezivelor cu conținut de solvent în industria spumei. Se utilizează pentru lipirea spumei cu spumă sau spumă cu lemn, textile cu spumă. Aderență inițială bună și o coeziune foarte bună după uscare.

Descriere:

Compoziție chimică: este dispersie apoasă pe bază de polimer.

Culoare: Roz

Date tehnice:

Viscozitate: cca. 1100 mpa.s (Unitate de măsură Brookfield).

pH: cca. 9,0

Densitate: cca. 1,11

Grad de inflamabilitate: nu este inflamabil fiind adeziv pe bază de apă.

A se feri de îngheț.

Recomandări pentru întreținere:

Utilizare: Poate fi aplicat cu aparat de laminare sau pulverizare.

Modul de aplicare: Aplicare pe ambele fețe, comprimare a suprefețelor.

Cantitatea de aplicare: 70 până 150 g/m².

Timp de întărire: cca. 40 minute.

Mod de comprimare: o comprimare scurtă și puternică îmbunătățește calitatea lipirii.

Temperatura optimă de lipire: 15 °C până 25 °C.

Întărire completă: după 24 de ore. După comprimare lipirea se poate prelucra.

Diluare: Nu se recomandă diluarea. Diluarea reduce eficiența adezivului.

Curățare: Adeziv lichid: cu agent curățare Novobond TAC

Adeziv uscat: cu detergent Novobond TAC

Proprietățile adezivului uscat:

Aderență pe suprafață: nici un fel

Flexibilitate: bun

Modul de transport:

Recipient de 20 kg.

Recipient plastic până 600 kg.

Recipient plastic până 1000 kg.

Depozitare:

Min. 3 luni într-un loc uscat și răcoros în ambalajul original. Atenție la data expirării. A se feri de îngheț.

Siguranța de lucru:

Novobond TAC 4655 nu este inflamabil. Nu există nici un fel de lege în UE care ar defini utilizarea produsului. Pentru evitarea unei crize alergice vă recomandăm a folosi mănuși. **La aplicare cu aparat de pulverizare recomandăm utilizare de mască de protecție, mănuși și un mediu cu aerisire bună.**

Noi garantăm pentru calitatea ireprosabilă a produsului. Este testat pentru utilizarea recomandată. Înainte de a folosi acest produs pentru alte utilizări decât cele recomandate vă rugăm să consultați cu departamentul tehnic.