

Fisa tehnica

Wolsin FL-35

Caracteristici	<p>Antiseptizant (conservant) pentru lemn; produs lichid, solubil in apa, cu eficienta in prevenirea petelor albastre si a decolorarilor produse de fungi.</p> <p>Se foloseste la tratarea lemnului numai in conformitate cu prezentele instructiuni de folosire.</p>
Domenii de utilizare	<p>Pentru protejarea temporara a cherestele in zone cu clima temperate sau tropicala</p> <p>Pentru contraindicatii vezi "Observatii generale"</p>
Proprietati fizice	<p>Densitate: 0.95 g/cm³ la 20 °C Miros: slab Culoare: galbuie Punct de aprindere: nu se aplica Valoare pH: aprox. 7 in solutie 2%</p>
Aplicare	<p>Metode de aplicare: imersie, pulverizare</p> <p>Concentratie: 1 – 3 % in functie atat de timpul cat trebuie sa dureze protectia cat si de tipul lemnului si gradul de risc. In cazuri speciale concentratia trebuie stabilita prin teste.</p> <p>Acoperire: aprox. 100 g/m² de cherestea</p> <p>Suprafata lemnului trebuie acoperita in intregime.</p>
Prepararea solutiei	<p>Pentru a prepara o solutie 2%, 2 kg Wolsin FL-35 se amesteca pana la omogenizare cu 98 litri de apa. Wolsin FL-35 este solubil in apa in orice proportie.</p>
Perioada de tratament	<p>Pentru a atinge o protectie optima, tratamentul trebuie efectuat imediat dupa taierea bustenilor. Tratamentul poate preveni raspandirea mucegaiului pe cherestea deja infectata. De aceea, bustenii trebuie debitati imediat dupa taiere sau pastrati in apa.</p>
Depozitarea cherestelei tratate	<p>Pe intreaga perioada de depozitare trebuie sa va asigurati ca nici unul din componentele conservantului nu ajunge pe sol.</p>

	Cheresteaua tratata trebuie depozitata la adapost de ploaie pana la uscarea suprafetei.
Etichetare	C – coroziv
Ingrediente active	2.70 % propiconazol 5.40 % fenpropimorph 9.00 % acid boric
Spalarea utilajelor	Cu apa imediat dupa folosire
Protejarea bazinului	Testele au aratat ca acoperirea epoxidica este compatibila cu Wolsin FL-35. Datorita numarului mare de produse epoxidice existente pe piata, compatibilitatea ar trebui testata in fiecare caz. In general, pe peretii bazinului trebuie aplicata o protectie adecvata datorita naturii corozive a solutiei de Wolsin FL-35.
Depozitare	Conservantii pentru lemn trebuie depozitati in recipientele originale si departe de accesul persoanelor neautorizate si al copiilor. A nu intra in contact cu alimente, bauturi si nutreturi. In conformitate cu regulile internationale, trebuie sa va asigurati ca produsul nu ajunge pe sol, in panza freatica sau apele de suprafata.
Observatii generale	Datorita modificarii permanente a gradului de risc, un atac slab al mucegaiurilor ce coloreaza lemnul nu poate fi exclus, chiar daca s-au respectat recomandarile referitoare la concentratie. Urmati regulile generale de securitate ca pentru toti conservantii pentru lemn. In principiu, conservantii nu ar trebui pulverizati decat in spatii special amenajate. Evitati contactul cu ochii si pielea. In cazul contactului, spalati imediat cu apa din abundenta. Nu folositi recipiente alimentare pentru solutie. Protejati metalele neferoase de contactul direct cu solutia. Nu tratati cheresteaua care intra in contact cu alimente si nutreturi.